

Utilisation	.	Revêtement mural et de plafond	
Classe technique	EN 13964	Plafond: élément d'habillage à paroi épaisse / jeu de dalles de plafond suspendu pour l'aménagement intérieur des bâtiments.	
	EN 13986	Mur: panneau à base de bois pour utilisation intérieure en tant qu'élément non porteur en zone sèche.	
Format	EN 13964	1380 x 195 x 10 mm	
Poids	EN 13964	2,72 kg/pc	
Conditionnement		8 pcs/boîte	48 boîtes/palette
		2,1684 m <sup>2</sup> /boîte	104.08 m <sup>2</sup> /palette
		21,8 kg/boîte	1069 kg/palette
Support		CDF-A	
Surface	EN 14322	Revêtement mélaminé	
Comportement au feu	EN 13501-1	Difficilement inflammable B-s1, d0 (M2)	
Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	E1-D2020 / E05	
Résistance à la flexion	EN 13964	Aucune charge	
Libération d'amiante	EN 13964	Ne contient pas d'amiante	
Coefficient d'absorption acoustique	EN 13986, Tab. 10	0,20 (1000-2000 Hz)   0,10 (250-500 Hz)	
Tolérances	EN 13964	Épaisseur ± 0,6 mm	
		Longueur ± 1,5 mm	
		Largeur ± 0,2 mm	
		Perpendicularité 1/500	
		Planéité 1/300	

## Caractéristiques écologiques

Énergies renouvelables > 90% | Bois 80% | Colle MUF 20% | Bois de conifères suisse issu de l'éclaircissage et de sous-produits de scierie | Absence de chlorure et de biocides dans le bois | Valorisable thermiquement.



Vidéo de montage



Instructions de montage écrites